

# SURFACE SHINE GRAY

Selladros curados en base solventes con 25% solidos (Cumple ASTM C-309)

## DESCRIPCION

SURFACE SHINE GRAY es un polimero acrilico que cumple con VOC diseñado para curar, sellar, endurecer y hacer antipolvo concreto recién colocado y mejorar la usabilidad y durabilidad de superficies de concreto viejos. SURFACE SHINE GRAY es un sellador acrilico pigmentado de brinda un acabado seco entre gris mediano a gris claro

## APLICACION

**Preparacion de la Superficie:** Para una mejor adherencia y un desempeño a largo plazo, la superficie de concreto debe estar libre de todo contaminante, limpio y seco. Concreto denso y llaneado debe ser perfilado o ponerse aspero para permitir una mayor adherencia.

**Rendimiento:** Listo para usar. No diluir. Aplicar con una fumigadora, o rodillo en capas delgadas y uniformes; aplicar por aspersión para mejores resultados. Dos capas delgadas deben aplicarse.. Aplicar la segunda capa despues que la primera capa haya curado completamente. Nunca aplicar una capa gruesa. Evitar empozamiento. Aplicar de acuerdo con los rendimientos

Curador:	300 – 400 p2 / gal
Antipolvo y Sellado:	400 – 600 p2 / gal
Concreto Viejo:	400 – 600 p2 / gal

En concretos rugosos o acabado con escoba, duplicar la rata de aplicacion. Rendimientos pueden varias debido a la porosidad y condiciones del concreto.

**Concreto Nuevo:** SURFACE SHINE GRAY debe ser aplicado tan pronto el agua superficial haya desaparecido y la superficie de concreto no sea dañada por el aplicador al caminar. En este punto, aplicar en una capa uniforme. Para un acabado superior y curado adicional y sellado de proteccion, aplicar una segunda capa a 400 p2 / gal.

**Concreto Existente:** La superficie de concreto debe estar limpia, seca y libre de manchas, aceite, grasa, suciedad y recubrimientos incompatibles antes de la aplicacion. Una aplicacion del SURFACE SHINE GRAY renovara el concreto existente, ladrillo o piso de terrazzo. Estas superficies seran mas brillantes y faciles de limpiar y mantener.

## STANDARDS

Cumple ASTM C-1315 y ASTM C 309, Type 1, Classes A&B.  
SURFACE SHINE GRAY cumple con requerimientos de emision V.O.C. para compuestos de curado y sellado (EPA limit < 700 g/L).

## EMPAQUE

SURFACE SHINE GRAY esta disponible en pailas de 5 galones.

## ALMACENAJE

El almacenaje del SURFACE SHINE GRAY en sus empaques originales bien sellados es de dos años de la fecha de fabricacion. No permita la acumulacion de agua, suciedad y otros contaminantes.

## LIMITACIONES

No brinda una base para materiales cementicios. No utilizar en fuentes o piscinas. Cuando se usa sobre concreto coloreado, SURFACE SHINE GRAY puede resaltar las variaciones de color o las imperfecciones. Prepare una panel de muestra para asegurarse de resultados aceptables, en concreto denso para asegurarse de una adecuada adherencia. Vehiculos con ruedas de caucho pueden dejar marcas negras. Contactar al Servicio Tecnico de SpecChem para instrucciones de aplicacion completa y limitaciones.

## PRECAUCIONES

**NO CORTAR O SOLDAR EL ENVASE  
MANTENERLO ALEJADO DE LAS LLAMAS  
SOLO PARA USO INDUSTRIAL**

Precauciones adicionales, informacion de seguridad y primeros auxilios estan indicados en el Material Safety Data Sheet.

## GARANTIA

**ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE CONDICIONES DE VENTA**  
SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de Specchem plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por SpecChem esta autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo.

**LIMITACION DE LA GARANTIA**  
SpecChem garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, SpecChem remplazara el producto defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningún costo para el comprador. SpecChem no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implicita en relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DANOS QUE SE RECLAMAN.

**RIESGO INHERENTE**  
El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto

**SPEC**CHEM   
Solution to Service

1511 Baltimore Ave, Suite 600  
Kansas City, MO 64108  
www.specchemllc.com 866.791.8700