FICHA TÉCNICA

DRY-DECK WB

Desmoldante arquitectónico base agua

DESCRIPCIÓN

Dry-Deck WB seca y forma una película cerosa, transparente y durable que reacciona químicamente con el concreto para producir un acabado de concreto arquitectónico liso. Dry-Deck WB proporciona un desmolde rápido y fácil, y deja una superficie de concreto arquitectónico apta para adherencia.

BENEFICIOS

- Seca formando una película cerosa resistente
- Amigable con el medio ambiente
- Cumple con los límites de COV
- Bajo olor
- Listo para usar
- No mancha
- Ayuda a eliminar la acumulación y las oquedades superficiales (bug holes)
- Libre de aceites de petróleo convencionales

CUMPLIMIENTO/NORMAS

- Cuerpo de Ingenieros (Corps of Engineers) CEGS-03300, Sección 10.8, Recubrimiento de encofrados (Form Coating)
- Navy Dock and Piers 56359
- Cumple con los requisitos nacionales de COV de la EPA

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO

Revuelva Dry-Deck WB lenta y perfectamente antes de cada uso con equipo de mezclado de baja velocidad.

APLICACIÓN

Dry-Deck WB debe aplicarse por aspersión con una boquilla atomizadora o nebulizadora, de modo que la aplicación se realice en películas delgadas y uniformes para maximizar el desempeño y la economía del producto. La aplicación excesiva no produce mejores resultados y puede causar formación de polvo en la superficie. Deben evitarse los encharcamientos.

Retire el exceso de material o los charcos con un jalador de goma (squeegee) y trapos absorbentes.

Aplicado correctamente, Dry-Deck WB no deja residuos ni manchas en el concreto, y produce una superficie de concreto arquitectónico lisa, lista para recubrimientos posteriores. Deben seguirse las recomendaciones del fabricante del recubrimiento para la preparación de la superficie.

RENDIMIENTO

Rendimientos específicos para superficies de encofrado no porosas:

Superficie del encofrado	pies²/gal	m²/L
Acero, plástico, fibra de vidrio	2,000	49.1
Aluminio acondicionado	2,000	49.1
Contrachapado HDO	2,000	49.1
Forros elastoméricos	2,000	49.1

Los rendimientos reales dependen de la porosidad de la superficie del encofrado.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia final..... Transparente
Color..... Blanco lechoso
Punto de inflamación..... Ninguno
Contenido de COV..... < 350 g/L

LIMPIEZA

Los aspersores y demás equipo de aplicación pueden limpiarse con agua.

1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108

www.SpecChem.com
816-968-5600

PRESENTACIÓN

Contenedores IBC (totes) de 275 galones (1,041 L)

Tambores de 55 galones (208.2 L)

Cubetas de 5 galones (18.9 L)

VIDA ÚTIL

La vida útil de Dry-Deck WB en su envase original bien cerrado es de un año a partir de la fecha de fabricación.

LIMITACIONES

Para recubrimientos posteriores sobre el concreto, siga los procedimientos de aplicación recomendados por los fabricantes de pinturas y recubrimientos. Cuando se vaya a aplicar cualquier material sobre el concreto, siga las instrucciones de aplicación del fabricante.

Protéjase del congelamiento.

NO EXPONGA NI APLIQUE CERCA DEL FUEGO O DE LLAMAS. SOLO PARA USO EN EXTERIORES O EN ÁREAS BIEN VENTILADAS.

PRECAUCIONES

NO CORTE NI SUELDE EL ENVASE

SOLO PARA USO INDUSTRIAL

Las precauciones adicionales, la información de seguridad y los primeros auxilios se encuentran en la Hoja de Datos de Seguridad (SDS).

GARANTÍA

AVISO – LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto para la venta sujeto a, y limitado por, la garantía, la cual solo puede modificarse mediante un acuerdo por escrito de un funcionario corporativo debidamente autorizado de SpecChem. Ningún otro representante de SpecChem, o que actúe en su nombre, está autorizado para otorgar garantía alguna ni para renunciar a la limitación de responsabilidad que se establece a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

SpecChem garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto era defectuoso al momento de su compra y se utilizó dentro del período de uso indicado en el envase o la caja, SpecChem reemplazará el producto defectuoso por producto nuevo sin costo alguno para el comprador. SpecChem no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, en relación con este producto. No existe garantía de comerciabilidad. NINGÚN RECLAMO DE NINGÚN TIPO PODRÁ SER SUPERIOR AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMAN DAÑOS.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todos los riesgos asociados con el uso o la aplicación del producto.

Traducción del original en inglés (revisión del 30 de septiembre de 2026). En caso de discrepancia, prevalece la versión en inglés.

1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108

www.SpecChem.com
816-968-5600