FICHA TÉCNICA

FINAL FINISH

Mortero de renovación de superficies de concreto, de endurecimiento rápido y modificado con polímeros

DESCRIPCIÓN

Final Finish es un mortero de renovación de superficies de concreto sin arena, de un componente, de endurecimiento rápido y modificado con polímeros, para alisar, renovar, frotar y restaurar superficies de concreto. Final Finish ofrece una vida útil de mezcla excepcionalmente larga con un endurecimiento rápido sobre el sustrato, lo que reduce el desperdicio y la mano de obra.

Final Finish no contiene sílice cristalina, para reparaciones ultrafinas. Final Finish ofrece una durabilidad superior en todas las aplicaciones de concreto en interiores y exteriores, horizontales, verticales y sobre cabeza. Final Finish también puede usarse como resane delgado o como base niveladora aplicada con llana en reparaciones horizontales de hasta 1/4" (6 mm) sujetas a tránsito ligero.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie: El concreto debe estar sano y libre de cualquier material extraño, incluidos aceite, grasa, polvo, lechada superficial y otros contaminantes. Para mejores resultados, humedezca previamente los sustratos porosos o muy secos/calientes, sin dejar agua estancada en la superficie (SSS).

Mezclado: Mezcle a mano o con taladro de baja velocidad. Agregue primero al recipiente la cantidad recomendada de agua y después, lentamente, el polvo de Final Finish. El agua sugerida es de aproximadamente 41 % en peso, o 16 pintas (2.0 gal / 7.6 L) por cubeta de 40 lb (18.1 kg). Mezcle 2–3 minutos hasta obtener una consistencia uniforme y tersa. Cubrir el recipiente de mezclado con un trapo húmedo prolonga la vida útil de la mezcla hasta 3 horas a 72 °F (22 °C). No sobremezcle ni vuelva a templar.

Colocación: Al colocar con llana o llana de esponja, puede ser necesario aplicar presión para forzar Final Finish dentro de grietas, huecos y áreas con oquedades. Final Finish retiene su humedad y se extiende con facilidad. Para aplicaciones de más de 1/4" (6 mm), use OverCrete.

Colocación – Muros: Al aplicar Final Finish en muros, primero rellene las zonas bajas y los huecos con SpecPatch u OverCrete y deje que endurezcan. Aplique una capa delgada de Final Finish sobre toda la superficie y trabájela con llana de esponja o llana. Si es necesario, puede aplicarse una segunda capa antes de que la primera haya curado por completo. Evite condiciones climáticas extremas, en especial calor y viento.

Curado: Final Finish alcanza su curado final en 24 horas. Protéjalo de la lluvia o del exceso de agua hasta que cure.

DATOS TÉCNICOS

Vida útil de la mezcla a 72 °F (22 °C) ..... Hasta 3 horas

Resistencia a la compresión, 28 días..... 1,500 psi (10.3 MPa)

Requerimiento de agua.....aprox. 41 % en peso

Agua por 40 lb (18.1 kg) 15.8–16.0 pintas (1.9–2.0 gal / 7.5–7.6 L)

Color..... Gris claro

PRESENTACIÓN

Cubeta de 15 lb (6.8 kg)

Saco de 40 lb (18.1 kg) (60 sacos por tarima)

Cubeta de 40 lb (18.1 kg) (36 cubetas por tarima)

1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108

www.SpecChem.com
816-968-5600

Rendimiento: 40 lb (18.1 kg) cubren aproximadamente 120 pies² a 1/16" (11.1 m² a 1.6 mm).

LIMPIEZA

Las herramientas y el equipo pueden limpiarse con agua antes de que Final Finish endurezca.

VIDA ÚTIL

La vida útil de las cubetas sin abrir almacenadas en un lugar seco es de 18 meses. Las diferencias excesivas de temperatura y/o la humedad elevada pueden reducir la vida útil. Almacene en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa.

LIMITACIONES

No vuelva a templar después del mezclado inicial. No agregue otros cementos ni aditivos. Limpie el equipo de mezclado con agua. No aplique sobre superficies mojadas. No está diseñado como superficie de desgaste, pero puede usarse como base niveladora aplicada con llana debajo de alfombra, loseta y otros recubrimientos de piso.

No permita que las reparaciones se congelen hasta que el material alcance una resistencia mínima a la compresión de 1,000 psi (6.9 MPa). Se requiere una temperatura mínima de la superficie y del ambiente de 45 °F (7 °C) y en aumento al momento de la aplicación. En temperaturas adversas, siga las recomendaciones del ACI para colado en clima cálido/frío. Para obtener resultados óptimos, acondicione el material entre 65 y 85 °F (18–29 °C).

Precaución: Contiene cemento portland. El cemento causa irritación. Evite el contacto. Se recomienda usar respirador contra polvo, gafas de seguridad y guantes de hule. Evite el contacto prolongado con la ropa. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con agua durante al menos 15 minutos y obtenga atención médica de inmediato. No use lentes de contacto al trabajar con este producto. NO lo ingiera. Mantenga fuera del alcance de los niños.

Evite riesgos siguiendo todas las precauciones indicadas en la Hoja de Datos de Seguridad (SDS), las etiquetas del producto y la literatura técnica. Lea esta información antes de usar el producto.

GARANTÍA

AVISO – LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto para la venta sujeto a, y limitado por, la garantía, la cual solo puede modificarse mediante un acuerdo por escrito de un funcionario corporativo debidamente autorizado de SpecChem. Ningún otro representante de SpecChem, o que actúe en su nombre, está autorizado para otorgar garantía alguna ni para renunciar a la limitación de responsabilidad que se establece a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

SpecChem garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto era defectuoso al momento de su compra y se utilizó dentro del período de uso indicado en el envase o la caja, SpecChem reemplazará el producto defectuoso por producto nuevo sin costo alguno para el comprador. SpecChem no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, en relación con este producto. No existe garantía de comerciabilidad. NINGÚN RECLAMO DE NINGÚN TIPO PODRÁ SER SUPERIOR AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMAN DAÑOS.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todos los riesgos asociados con el uso o la aplicación del producto.

Traducción del original en inglés (revisión del 30 de septiembre de 2026). En caso de discrepancia, prevalece la versión en inglés.