FICHA TÉCNICA

FORM SEASONING WB

Tratamiento base agua para encofrados nuevos de aluminio

DESCRIPCIÓN

Form Seasoning WB es un tratamiento base agua para encofrados nuevos de aluminio. Oxida el aluminio elemental de la superficie de los encofrados nuevos para acondicionarlos (curarlos) y prepararlos adecuadamente para su uso. Se requiere que los encofrados de aluminio estén correctamente acondicionados para reducir la adherencia química que puede producirse entre el aluminio y el concreto fresco. Una vez acondicionados, use un desmoldante reactivo de calidad, como SpecStrip, para obtener un desmolde limpio.

APLICACIÓN

Listo para usar. No diluir. Mezcle bien antes de cada uso.

Los encofrados deben estar libres de suciedad, concreto endurecido u otras materias extrañas. Form Seasoning WB puede usarse a temperaturas de hasta 40 °F (4 °C), pero los mejores resultados se obtienen cuando las temperaturas del aire y del encofrado son superiores a 70 °F (21 °C).

Form Seasoning WB puede aplicarse con aspersor, rodillo o brocha. Aplique el producto por aspersión en los rieles laterales mientras los encofrados aún están apilados. Coloque los encofrados en el suelo, boca arriba. Aplique Form Seasoning WB hasta el punto de rechazo, normalmente 300 pies²/gal (7.4 m²/L). Un burbujeo uniforme en la superficie del encofrado indica que el producto está reaccionando correctamente con el aluminio. El tiempo promedio de reacción es de 30 minutos a 1 hora, según la temperatura del encofrado. No permita que Form Seasoning WB se seque sobre el encofrado; si es necesario, rocíe ligeramente con agua o con más Form Seasoning WB.

Retire el producto con manguera o con un aspersor de baja presión (100 psi [690 kPa] o menos). No use hidrolavadora de alta presión, ya que podrían alterarse los óxidos recién formados en la superficie del encofrado. Una vez secos, los óxidos quedarán adheridos a la superficie y los encofrados se verán opacos, de color casi gris. Si aún hay zonas brillantes, será necesaria una segunda aplicación.

Deje secar los encofrados. Una vez secos, use un desmoldante reactivo de calidad, como SpecStrip, para lograr un desmolde limpio.

LIMPIEZA

El equipo de aplicación puede limpiarse con agua.

PRESENTACIÓN

Tambores de 55 galones (208.2 L)

Cubetas de 5 galones (18.9 L)

VIDA ÚTIL

Almacenado en su envase original bien cerrado, la vida útil es de un año a partir de la fecha de fabricación.

LIMITACIONES

Protéjase del congelamiento.

PRECAUCIONES

SOLO PARA USO INDUSTRIAL

ÚSESE SOLO CON VENTILACIÓN ADECUADA

EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL

Transporte: Líquidos corrosivos, n.e.p. (n.o.s.), UN1824 (contiene hidróxido de sodio)

1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108

www.SpecChem.com
816-968-5600

Las precauciones adicionales, la información de seguridad y los primeros auxilios se encuentran en la Hoja de Datos de Seguridad (SDS).

NO EXPONGA NI APLIQUE CERCA DEL FUEGO O DE LLAMAS. SOLO PARA USO EN EXTERIORES O EN ÁREAS BIEN VENTILADAS.

GARANTÍA

AVISO – LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto para la venta sujeto a, y limitado por, la garantía, la cual solo puede modificarse mediante un acuerdo por escrito de un funcionario corporativo debidamente autorizado de SpecChem. Ningún otro representante de SpecChem, o que actúe en su nombre, está autorizado para otorgar garantía alguna ni para renunciar a la limitación de responsabilidad que se establece a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

SpecChem garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto era defectuoso al momento de su compra y se utilizó dentro del período de uso indicado en el envase o la caja, SpecChem reemplazará el producto defectuoso por producto nuevo sin costo alguno para el comprador. SpecChem no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, en relación con este producto. No existe garantía de comerciabilidad. NINGÚN RECLAMO DE NINGÚN TIPO PODRÁ SER SUPERIOR AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMAN DAÑOS.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todos los riesgos asociados con el uso o la aplicación del producto.

Traducción del original en inglés (revisión del 30 de septiembre de 2026). En caso de discrepancia, prevalece la versión en inglés.