FICHA TÉCNICA

MAX-A-SEAL ASPHALT PAINT

Pintura asfáltica de secado rápido

DESCRIPCIÓN

Max-A-Seal Asphalt Paint es una pintura asfáltica bituminosa de secado rápido, alto brillo y resistente a la corrosión, que ofrece cobertura en una sola capa con plena resistencia al agua, los ácidos, los álcalis, la electrólisis y la intemperie.

USOS RECOMENDADOS

Para pintar superficies de metal, mampostería, tubería de concreto y madera, en interiores y exteriores, donde se desee un recubrimiento protector negro resistente a la corrosión. Excelente para inmersión en aguas pluviales, y aprobado para uso en cárcamos húmedos de aguas pluviales, estaciones de bombeo y pozos de visita; excelente para protección contra ácidos y corrosión. Soporta un rango de pH de 3–10. Excelente para uso en:

- Tuberías y válvulas sobre y bajo tierra
- Acero expuesto en ambientes corrosivos
- Tubería metálica de gas natural
- Tanques de almacenamiento y trampas de grasa
- Concreto y tubería de concreto
- Tapas de registro de hierro
- Acero que se ahogará en concreto
- Bóvedas funerarias

CUMPLIMIENTO/NORMAS

- Especificación federal TT-C-494, Tipos I, II y III
- AASHTO M190
- Aprobado conforme a NSF/ANSI 61 para uso en sistemas de agua potable
- Cumple con los requisitos federales, estatales y locales vigentes de contenido máximo permitido de COV

APLICACIÓN

Max-A-Seal Asphalt Paint debe aplicarse sobre una superficie limpia, seca y libre de materia extraña. Puede aplicarse cuando las temperaturas de la superficie y del aire sean de 35 °F (2 °C) y en aumento, y también sobre concreto fresco (verde). Max-A-Seal Asphalt Paint seca en 1 hora y puede recubrirse o rellenarse en 5 horas a 70 °F (21 °C). El material debe mantenerse seco hasta que cure.

Aplique con brocha, rodillo de pelo largo o equipo de aspersión con el espesor mínimo recomendado de película húmeda de 5 milésimas (0.13 mm), a razón de 250–300 pies²/gal (6.1–7.4 m²/L).

Max-A-Seal Asphalt Paint se aplica fácilmente por aspersión con una bomba de sifón Graco GH833, manguera de 1/2" (13 mm), pistola Blue Texture y boquilla GHD 661. También puede usarse la bomba de sifón Graco GH733 con una boquilla compatible. En ambos casos, retire el filtro en línea. También puede usarse equipo de aspersión comparable de otras marcas.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Negro brillante
Sólidos (ASTM C1250)	> 70 % en peso
Densidad	7.5 lb/gal (0.90 kg/L)
Viscosidad, SFS a 122 °F (50 °C)	135 cps
Aplicación	Aspersión sin aire, brocha
Tiempo de curado/relleno	5 horas
Tiempo de secado	1 hora
Rango de aplicación	35 °F (2 °C) o más
Punto de inflamación (ASTM D92)	110 °F (43 °C)
Contenido de COV	198 g/L

1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108

www.SpecChem.com
816-968-5600

LIMPIEZA

Use agua y jabón para la limpieza personal, de preferencia antes de que el material seque. Use SpecChem Orange Peel para limpiar herramientas y equipo, y como limpiador/removedor general de asfalto para todos los productos Max-A-Guard.

PRESENTACIÓN

- Latas de 1 gal (3.8 L)
- Cubetas de 5 gal (18.9 L)
- Tambores de 55 gal (208.2 L)

VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO

La vida útil de Max-A-Seal Asphalt Paint en su envase original bien cerrado es de 1 año a partir de la fecha de fabricación. No lo almacene a temperaturas superiores a 110 °F (43 °C).

LIMITACIONES/PRECAUCIONES

- Mantenga tibio el material antes de usarlo en clima frío.
- No permita que el material se congele.
- No adelgace el material.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No lo ingiera.
- En caso de ingestión, LLAME A UN MÉDICO de inmediato. NO induzca el vómito.
- Puede causar irritación de la piel por contacto, sobre todo si es prolongado o repetido. En caso de contacto con la piel, lave de inmediato con agua y jabón y busque atención médica si es necesario.
- En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con agua limpia y busque atención médica si es necesario.
- Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) para obtener la información completa de salud y seguridad antes de usar el producto.

SERVICIO TÉCNICO

Para obtener asistencia, comuníquese con el Servicio Técnico al 866-791-8700 o al 816-968-5600, o visite www.SpecChem.com.

GARANTÍA

AVISO – LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto para la venta sujeto a, y limitado por, la garantía, la cual solo puede modificarse mediante un acuerdo por escrito de un funcionario corporativo debidamente autorizado de SpecChem. Ningún otro representante de SpecChem, o que actúe en su nombre, está autorizado para otorgar garantía alguna ni para renunciar a la limitación de responsabilidad que se establece a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

SpecChem garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto era defectuoso al momento de su compra y se utilizó dentro del período de uso indicado en el envase o la caja, SpecChem reemplazará el producto defectuoso por producto nuevo sin costo alguno para el comprador. SpecChem no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, en relación con este producto. No existe garantía de comerciabilidad. NINGÚN RECLAMO DE NINGÚN TIPO PODRÁ SER SUPERIOR AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMAN DAÑOS.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todos los riesgos asociados con el uso o la aplicación del producto.

Traducción del original en inglés (revisión del 30 de septiembre de 2026). En caso de discrepancia, prevalece la versión en inglés.