FICHA TÉCNICA

PAVECURE CW

Compuesto de curado para concreto a base de cera, transparente, de alto contenido de sólidos

DESCRIPCIÓN

PaveCure CW es un compuesto de curado para concreto a base de cera transparente, base agua y de alto contenido de sólidos. Aplicado correctamente, PaveCure CW forma una membrana continua que controla el curado para obtener un concreto resistente y durable. PaveCure CW cumple con el límite máximo de contenido de COV de 350 g/L para compuestos de curado de concreto exigido por la Regla de Recubrimientos Arquitectónicos de la EPA de EE. UU. PaveCure CW está indicado idealmente para aplicarse en superficies exteriores horizontales, como carreteras, aeropuertos y pavimentación de calles y guarniciones, cuando se requiere un curado adecuado. PaveCure CW está disponible en versión transparente (Tipo I) y transparente con colorante (Tipo I-D).

BENEFICIOS

- Reduce la contracción; retiene la humedad para disminuir las grietas por contracción plástica
- Mejora la durabilidad; un curado adecuado prolonga la vida útil del concreto
- Mejora el desempeño; aumenta la resistencia a la compresión y al desgaste
- Fácil de aplicar por aspersión
- Cumple con los límites de COV
- Curado económico para superficies horizontales

CUMPLIMIENTO/NORMAS

- ASTM C309, Tipo I, Clase A (Tipo I-D con la adición de colorante rojo fugaz)
- AASHTO M148, Tipo I, Clase A
- Cumple con los requisitos de emisión de COV para compuestos de curado y sellado (límite de la EPA < 350 g/L)

APLICACIÓN

Rendimiento: Listo para usar. No diluir. Aplique con aspersor manual, aspersor mecánico o tren de pavimentación. Evite encharcamientos. Aplique al rendimiento de curado recomendado de 200 pies²/gal (4.9 m²/L).

Concreto nuevo: Aplique PaveCure CW tan pronto como haya desaparecido el agua superficial y el concreto no se marque al caminar sobre él el aplicador. En ese momento, aplique una capa uniforme.

DATOS TÉCNICOS

Pérdida de humedad (ASTM C156, aplicado a 200 pies²/gal)

Resultado.....0.455 kg/m²

Requisito.....0.55 kg/m² máx.

Apariencia de la película seca..Transparente/translúcida

LIMPIEZA

Enjuague y limpie las herramientas y el equipo con agua inmediatamente después de usarlos. Use SpecChem Solvent 100 o un solvente para limpieza de aspersores para eliminar material curado o residual.

PRESENTACIÓN

Contenedores IBC (totes) de 275 galones (1,041 L)

Tambores de 55 galones (208.2 L)

Cubetas de 5 galones (18.9 L)

1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108

www.SpecChem.com
816-968-5600

VIDA ÚTIL

La vida útil de PaveCure CW en su envase original bien cerrado es de un año a partir de la fecha de fabricación. No permita la acumulación de agua, suciedad u otros contaminantes. Evite la exposición prolongada a temperaturas superiores a 100 °F (38 °C).

LIMITACIONES

No permita que se congele. Si se congela, consulte a SpecChem. No lo mezcle ni lo contamine con solventes, diésel u otros diluyentes. No lo agite en exceso con aire comprimido ni con bomba de recirculación.

PaveCure CW deja un residuo de cera que interfiere con la adherencia posterior de adhesivos o pinturas. Si se requiere un tratamiento posterior, debe eliminarse por medios mecánicos o químicos.

No lo use sobre concreto que vaya a recibir una capa de acabado posterior sin consultar antes al fabricante.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No lo ingiera. No respire los vapores. Evite el contacto prolongado con la piel. En caso de ingestión, no induzca el vómito; llame a un médico. Use guantes de hule, gafas de seguridad y ropa protectora. Evite riesgos siguiendo todas las precauciones de la Hoja de Datos de Seguridad (SDS), las etiquetas del producto y la literatura técnica; lea toda la información antes de usar el producto.

NO EXPONGA NI APLIQUE CERCA DEL FUEGO O DE LLAMAS. SOLO PARA USO EN EXTERIORES O EN ÁREAS BIEN VENTILADAS.

GARANTÍA

AVISO – LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto para la venta sujeto a, y limitado por, la garantía, la cual solo puede modificarse mediante un acuerdo por escrito de un funcionario corporativo debidamente autorizado de SpecChem. Ningún otro representante de SpecChem, o que actúe en su nombre, está autorizado para otorgar garantía alguna ni para renunciar a la limitación de responsabilidad que se establece a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

SpecChem garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto era defectuoso al momento de su compra y se utilizó dentro del período de uso indicado en el envase o la caja, SpecChem reemplazará el producto defectuoso por producto nuevo sin costo alguno para el comprador. SpecChem no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, en relación con este producto. No existe garantía de comerciabilidad. NINGÚN RECLAMO DE NINGÚN TIPO PODRÁ SER SUPERIOR AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMAN DAÑOS.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todos los riesgos asociados con el uso o la aplicación del producto.

Traducción del original en inglés (revisión del 30 de septiembre de 2026). En caso de discrepancia, prevalece la versión en inglés.