FICHA TÉCNICA

SPEC CJ GUARD

Protector base agua contra manchas de relleno de juntas de control

DESCRIPCIÓN

Spec CJ Guard es una mezcla base agua de polímeros formadores de película que evita o reduce las manchas en el concreto causadas por el exceso de relleno epóxico o de poliurea en las juntas. Aplicado sobre el concreto adyacente a las juntas del piso antes de rellenarlas, Spec CJ Guard seca formando una película protectora transparente que sella y protege la superficie. Después de rellenar y rebajar las juntas, Spec CJ Guard se retira fácilmente con agua. Spec CJ Guard también hace el rebajado más rápido y menos laborioso, y puede usarse para proteger concreto convencional, pulido, coloreado y teñido, así como otras superficies porosas.

PRECAUCIÓN: NO PERMITA QUE SPEC CJ GUARD ENTRE EN LA JUNTA NI EN SUS PAREDES LATERALES, O LA PELÍCULA AFECTARÁ LA ADHERENCIA DEL RELLENO.

BENEFICIOS

- Evita manchas antiestéticas causadas por el exceso de relleno en juntas de control
- Facilita el rebajado de los rellenos de juntas
- Se retira del concreto y de las herramientas con agua
- Fórmula base agua, de muy bajo olor
- Contenido de COV: 13 g/L

APLICACIÓN

AGITE ANTES DE CADA USO.

Aplique siempre Spec CJ Guard antes de las operaciones de limpieza de juntas, y solo en juntas que se rellenarán el mismo día. La tasa de aplicación varía según la textura y porosidad del concreto, el tipo de relleno y el ancho de película aplicado. Normalmente basta una capa; puede requerirse una segunda si el concreto es extremadamente rugoso o poroso. Deje secar completamente Spec CJ Guard antes de instalar el relleno de juntas.

Después de rebajar el exceso de relleno de las juntas, retire la película de Spec CJ Guard saturándola con agua, dejándola remojar 5 minutos y tallando después el residuo restante. Si el relleno se calienta para facilitar el rebajado, la película expuesta de Spec CJ Guard puede descascararse, deteriorarse o desprenderse durante el rebajado; sature el resto con agua, deje disolver 5 minutos y después raspe, trapee o retire con una fregadora.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Emulsión acuosa
Punto de inflamación	> 212 °F (100 °C)
Vida útil	1 año
Color	Líquido lechoso

Rendimiento

Se recomienda una aplicación de prueba para determinar el rendimiento requerido. El rendimiento aproximado es de 650–800 pies²/gal (16–20 m²/L) o, según el ancho de la película:

2" (51 mm) de ancho	3,500–4,500 pies lineales
3" (76 mm) de ancho	2,500–3,500 pies lineales
4" (102 mm) de ancho	2,000–2,500 pies lineales

PRESENTACIÓN

Tambor de 55 gal (208 L); cubeta de 5 gal (18.9 L); garrafa de 1 gal (3.79 L) (4 por caja)

LIMPIEZA

Limpie las herramientas y el equipo con agua.

1511 Baltimore Ave, Suite 600
Kansas City, MO 64108

www.SpecChem.com
816-968-5600

VIDA ÚTIL

Mantenga los envases cerrados y almacénelos en un área limpia y seca, entre 40 °F y 90 °F (4–32 °C). Evite que se congele.

LIMITACIONES

No lo use a temperaturas inferiores a 40 °F (4 °C); las temperaturas del ambiente y del concreto deben estar entre 40 °F y 90 °F (4–32 °C). No permita que se congele. El desempeño de Spec CJ Guard depende de la textura y porosidad del concreto y del tipo de relleno de juntas usado. Se recomienda ampliamente una sección de prueba para determinar el espesor de película requerido y estimar la eficacia general en las condiciones de la obra.

SERVICIO TÉCNICO

Para obtener asistencia, comuníquese con el Servicio Técnico al 866-791-8700 o al 816-968-5600.

GARANTÍA

AVISO – LEA CUIDADOSAMENTE

CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto para la venta sujeto a, y limitado por, la garantía, la cual solo puede modificarse mediante un acuerdo por escrito de un funcionario corporativo debidamente autorizado de SpecChem. Ningún otro representante de SpecChem, o que actúe en su nombre, está autorizado para otorgar garantía alguna ni para renunciar a la limitación de responsabilidad que se establece a continuación.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

SpecChem garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si el producto era defectuoso al momento de su compra y se utilizó dentro del período de uso indicado en el envase o la caja, SpecChem reemplazará el producto defectuoso por producto nuevo sin costo alguno para el comprador. SpecChem no otorga ninguna otra garantía, expresa o implícita, en relación con este producto. No existe garantía de comerciabilidad. NINGÚN RECLAMO DE NINGÚN TIPO PODRÁ SER SUPERIOR AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO RESPECTO DEL CUAL SE RECLAMAN DAÑOS.

RIESGO INHERENTE

El comprador asume todos los riesgos asociados con el uso o la aplicación del producto.

Traducción del original en inglés (revisión del 30 de septiembre de 2026). En caso de discrepancia, prevalece la versión en inglés.